

XYLOPHENE EXPERT

XYLO TOTAL

Le traitement préventif et curatif

Numéro d'autorisation : FR-2019-0057-004



AVANTAGES CHANTIER

- Intérieur, extérieur.
- Formule liquide, translucide et prête-à-l'emploi.
- Sa formule innovante comporte un diffuseur actif qui permet aux principes actifs de continuer à pénétrer à l'intérieur des pièces de bois même après évaporation complète de l'eau.
- Compatible avec les produits d'impression et de finition, lasures, vernis ou peintures.
- Application superficielle (badigeon, aspersion) et par injection.



BOIS

INSECTICIDE,
FONGICIDE ET
ANTI-TERMITES

INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Bois feuillus ou résineux

DESTINATION

Tous bois extérieurs (hors lisses basses, parties en contact avec le sol ou immergées) et bois intérieurs de type charpente (bois sous abri sans risque de ré humidification) ou ossatures.

EFFICACITÉ

Ce produit est efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricorne, Lyctus, Vrille), les Termites dans le bois ainsi que les champignons de pourriture cubique en préventif. XYLOPHENE Expert Xylo Total a passé les contrôles d'efficacité selon les normes suivantes :

■ Insecticide préventif :

- EN 46 : efficacité préventive contre le Capricorne des maisons (Hyloterpes Bajulus).
- EN 49 : efficacité préventive contre la Vrille (Anobium Punctatum).
- EN 20 : efficacité préventive contre le Lyctus (Lyctus Brunneus).

■ Insecticide curatif :

- EN 1390 : efficacité curative contre le Capricorne des maisons (Hyloterpes Bajulus).
- Efficacité curative contre le Lyctus (Lyctus brunneus) validée par EN 48 et EN 1390.
- EN 48 : efficacité curative contre la Vrille (Anobium Punctatum).

■ Anti-termites :

- EN 118 : efficacité préventive contre les termites (Reticulitermes spp. en classes d'emploi 1, 2 et 3.1 et Heterotermes spp. en classes d'emplois 1 et 2) .

■ Fongicide préventif :

- EN 113 : efficacité préventive contre les champignons de pourriture cubique (bois résineux et feuillus pour la classe d'emploi 2, bois résineux seulement pour la classe d'emploi 3.1).

■ Durabilité du produit appliqué :

- Les contrôles d'efficacité insecticide et fongicide préventive ont été effectués après les épreuves de vieillissement accéléré :
- EN 73 : épreuve d'évaporation.
- EN 84 : épreuve de délavage.

■ Classe d'utilisation :

- 1-2-3.1

CARACTÉRISTIQUES :

■ **Aspect** : Liquide, non gras.

■ **Teinte** : Incolore.

■ **Densité à 20°C** : 1.000 ± 0,02.

■ **Fongicides** : Propiconazole - IPBC - Tébuconazole.

■ **Point d'éclair** : > 100°C.

■ **Insecticide** : Cyperméthrine.

■ **Solvant** : Eau.

■ **pH** : 6.5 à 7.5.

■ **Stockage** : A l'abri des fortes chaleurs et du gel. Maintenir le produit dans un local à une température d'au moins 10°C. L'émulsion gèle à partir de 0°C. L'émulsion revient à son état initial après dégel sans aucune altération de ses qualités. Si l'émulsion a été stockée un certain temps, il est fortement recommandé d'agiter avant l'emploi.

■ **Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine. Ne pas stocker à une température supérieure à 40°C.

■ **Conditionnement** : En bidons de 1L - 5L - 25 Litres.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. **Edition NOVEMBRE 2019** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



PPG AC France

1, rue de l'Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex - Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

MISE EN ŒUVRE

- Pour réaliser un traitement efficace, XYLOPHENE Expert Xylo Total doit être appliqué sur toutes les faces des bois concernés ainsi que sur les coupes et les extrémités. Il est indispensable de procéder à toutes les déposes permettant d'atteindre les parties cachées.
- Les fonds doivent être sains, secs, non humides, non gelés, non givrés, dépoussiérés, compacts et préparés selon les DTU et normes en vigueur, décapés et/ou poncés pour être bruts et exempts de tout revêtement filmogène, cire, huile ou enduit pouvant empêcher la pénétration du produit de traitement dans le bois et être non contaminés par des champignons.
- Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations. La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur. Tous les matériaux non concernés par le traitement devront être protégés efficacement contre les coulures ou éclaboussures. Il est nécessaire de travailler selon les normes et DTU en vigueur et de respecter les quantités de produit à déposer dans le bois en fonction du traitement à réaliser.
- En cas de présence de termite et/ou du mэрule dans l'habitation, consulter un applicateur spécialisé dans le traitement du termite et/ou du mэрule.
- L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15 %.
- Une température entre 10°C et 25°C, une humidité relative de 50 % et une bonne ventilation sont nécessaires pour un séchage optimal.

PROCÉDÉS D'APPLICATION

- **Outils** : Brosse, pinceau, pistolet « Air Less », matériel d'injection.
- **Nettoyage des outils et du matériel (produit frais)** : Eau savonneuse.
- Bien homogénéiser le produit avant son utilisation. Ne pas diluer.

TRAITEMENT PRÉVENTIF (selon normes et DTU en vigueur) :	
1	L'état de surface des bois doit être propre et exempt de toutes finitions. Appliquer 2 couches de XYLOPHENE Expert Xylo Total à raison de 200 g/m ² par badigeon ou pulvérisation, sur toutes les faces, extrémités, coupes, en insistant sur les parties encastrées et assemblages.

TRAITEMENT CURATIF (selon normes et DTU en vigueur) :	
1	Il est indispensable de procéder à toutes les déposes permettant d'atteindre les parties cachées contaminées. Les bois devront être sondés, bûchés et brossés pour les nettoyer des parties attaquées avant le traitement. Remplacement des pièces n'offrant plus de résistance. L'état de surface des bois doit être propre et exempt de toutes finitions.
2	Appliquer 3 à 4 couches de XYLOPHENE Expert Xylo Total à raison de 300 g/m ² par badigeon ou pulvérisation sur toutes les faces, extrémités, coupes, en insistant sur les parties encastrées et assemblages.
3	Pour les bois équarris, d'une section d'une largeur > à 50 mm et un demi périmètre > à 170 mm et/ou les bois ronds d'un diamètre > à 100 mm, effectuer en complément un traitement par injection : percer des trous de 8 à 10 mm de diamètre du haut vers le bas tous les 30 cm en quinconce jusqu'aux 2/3 de l'épaisseur du bois. Après avoir introduit les chevilles, injecter le produit à l'aide d'un pistolet pour traitement des bois muni d'une buse à injection à raison de 180 g/m ² (20 ml par puits, 9 puits/m ²). Pour les sections dont la largeur est > à 100 mm et un demi périmètre > à 300 mm, il sera nécessaire que les bois soient percés en quinconce sur les deux parements. Les bois en contact avec la maçonnerie et les bois encastrés doivent toujours être injectés conformément aux DTU et normes en vigueur.

Les traitements curatifs par injection doivent toujours être réalisés en combinaison avec un traitement curatif par application superficielle :

- Par badigeon ou pulvérisation pour les utilisateurs professionnels.
- Par badigeon uniquement pour les utilisateurs grand public.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.
Edition NOVEMBRE 2019 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



RENDEMENT

Variable selon :

L'imprégnabilité du bois
L'état de surface
Les sections
Le procédé d'application

Traitement préventif :

1 Litre = 20 m² pour les insectes
1 Litre = 5 m² environ (200 /m²)

Traitement curatif :

1 Litre = 3 m² environ (300 g/m²)

Injection :

20 ml de produit prêt à l'emploi par puits.

SÉCHAGE

Variable selon :

Les conditions de température
L'essence du bois
La quantité de produit appliquée
L'hygrométrie.

Entre deux couches : 1 heure.**Séchage complet :** 48 heures environ en atmosphère ventilée.**Séchage à cœur, en cas d'injection :** 3 à 4 semaines environ.

Ce délai peut varier suivant les conditions d'ambiance (température et hygrométrie) ou la nature des finitions. Il est donné à titre d'indication.

INCIDENCE DU TRAITEMENT SUR LES BOIS

Coloration : Le produit peut rehausser la teinte du bois. Un essai au préalable est toujours recommandé.

Odeur : Au séchage, une odeur peut se dégager. Si une application intérieure est effectuée, pour limiter ce phénomène bien ventiler la pièce pendant et après l'application en créant un courant d'air jusqu'à la disparition totale de l'odeur. Il est conseillé dans ce sens, d'effectuer ce type de traitement pendant la saison estivale pour une aération optimale des locaux.

Matériaux en contact des bois : Les matériaux en contact des bois devront être protégés.

Collage : Ce produit peut attaquer les joints de colle ayant fait prise et ne peut être utilisé pour le traitement des meubles en bois de placage ou de marqueterie.

Remontées de tanin : Le produit peut provoquer des remontées de tanin sur certaines essences de bois. Il est donc conseillé d'effectuer un essai au préalable.

Finition : Pour les traitements préventifs en classe d'emploi 3.1, l'application d'une couche de finition est obligatoire. Toutes les finitions sont compatibles.

CONSEIL PPG

Aucun traitement insecticide n'est efficace sur un bois déjà contaminé par des insectes de bois frais. Tout revêtement présent à la surface des bois doit être éliminé avant application du XYLOPHENE Expert Xylo Total. Humidité des bois : inférieure à 20 %. Ne pas traiter des bois gelés, givrés ou mouillés. Température d'application : supérieure à 5°C. Traiter tous les bois en contact avec d'autres bois, assemblages, et parties encastrées dans les maçonneries. Essuyer les coulures et flaques après application du produit. Retraiter les bois en cas de coupe, recoupe, ponçage, humidité (traiter la source). Mélange : Ne pas réaliser de mélange sans notre assistance technique : consulter le Service Conseils. Bois rabotés : Tout rabotage ultérieur au traitement nécessite un nouveau traitement, car il élimine le traitement antérieur. En cas de démixtion, brasser le produit.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre service conseils techniques (01.57.61.03.20).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ

**Attention**

Très toxique pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme. Peut être corrosif pour les métaux. Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et propiconazole. Peut produire une réaction allergique.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les produits de traitement du bois avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées et aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.
- Pour les professionnels: Porter des gants résistants aux produits chimiques (caoutchouc nitrile par exemple) en cas d'application au pinceau combinée à l'injection ; porter des gants résistants aux produits chimiques (caoutchouc nitrile par exemple) et une combinaison de catégorie III type 6 en cas de pulvérisation ou pulvérisation combinée à l'injection.
- Se laver les mains après manipulation.
- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur. Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans un circuit de collecte approprié.
- Ne pas appliquer sur du bois pouvant être en contact avec des aliments et boissons (alimentation humaine et/ou alimentation des animaux de rente) ou avec les animaux de rente.
- Pour une application en extérieur, protéger le sol à l'aide d'une bâche. Attendre le séchage complet du bois traité avant de retirer la bâche. Ne pas traiter ou utiliser le bois traité à proximité d'un environnement aquatique.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition NOVEMBRE 2019 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



PPG AC France

1, rue de l'Union - 92565 Rueil Malmaison Cedex - Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10